

TECHNISCHE INFORMATIE

GREENFELT 19dB

ntgrate®

samenstelling	83% vinyl - 7% glasvezel - 10% PET
slijtlaag	glasvezel versterkt
akoestische laag	50% gerecycled PET
Garantie	15 jaar*

Ook verkrijgbaar met Greenfelt 22dB
akoestische laag : 67dB loopgeluid
(90% gerecyclede PET)**



AFMETINGEN EN GEWICHT		TEGELS	ROLLEN	PLANKEN
	EN 984	afmetingen 500x500 mm	/	1000x250 mm
	ISO 24341	breedte 500 mm	200 - 202 cm	1000mm (LG) 250mm (ST)
	ISO 10965	lengte 500 mm	op aanvraag	250mm (LG) 1000mm (ST)
	ISO 1765	totale dikte 4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm
	ISO 8543	gewicht 3 kg/m2	3 kg/m2	3 kg/m2
	EN 14.041	DOP nr. 0493-CPR-0193	0493-CPR-0194	0493-CPR-0193

DUURZAAMHEID	
	gebruikseigenschappen EN 1307 klasse 33
	stoelen met zwenkwielen EN 985 intensief gebruik
	weerstand statische lading ISO 1815 < 2kV
	rafelvastheid EN 1814 zeer goed
	thermische weerstand ISO 8302 geschikt (vloerverwarming)
	UV-bestendigheid EN 105-B02 ≥ 7
	dimensionale stabiliteit EN 986 < 0,2%

VEILIGHEID	
	slipweerstand EN 16165-B R10
	reactie bij brand EN 13501 Bfl-s1
	warmteflux ASTM E648-17 NFPA 0.63W/cm2 class 1
	rookdichtheid ASTM E662-15A < 450

AKOESTIEK	
	contactgeluidreductie ISO 10140 19 dB
	geluidsabsorptie ISO 354 klasse E Δw= 0,15
	loopgeluid EN 16205 71 dB (A)

HYGIËNE	
	weerstand tegen vlekken EN 423 zeer goed
	gebruik in vochtige ruimtes EN 15114 geschikt

*15 jaar garantie geldig onder voorwaarden (info@ntgrate.eu)
**Neem contact met ons op voor de MOQ-voorwaarden en technische fiche 22dB

GEZONDHEID & MILIEU

- ontdek onze groene en VOC-emissie certificaten

